DeWAL DW 232 P

المصنع	DeWAL Industries	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DW 232P هو منتج فيلم PTFE مسامي ومنخفض الكثافة. يتمتع بالمزايا الكامنة في PTFE: مقاومة كيميائية استثنائية، ومقاومة للسحق، وتقليل الانكماش، وثبات الأبعاد، ونطاق درجة حرارة من -400 إلى +500 فهرنهايت، ومعامل احتكاك منخفض ونطاق سمك متاح من 0.010 بوصة إلى 0.100 بوصة. يعتبر DW 232P مثاليًا للاستخدام في تنفيس الغازات مع الاحتفاظ بالسوائل، وتطبيقات فصل الزيت عن الماء، والحشيات والمرشحات لمقاومة الحرارة/المواد الكيميائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	ثبات أبعاد جيد	-	-
	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	كثافة منخفضة	-	-
	احتكاك منخفض	-	-
	انكماش منخفض	-	-
	مسامي	-	-
الاستخدامات	فيلم	-	-
	مرشحات	-	-
	حشيات	-	-
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
السمك	µm 254.0-508.0	mil 20.0 - 10.0	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تدفق الهواء		-	-
	sec 2.0	-	-
	sec 5.0	-	-
معرف النواة (Core ID)	mm 76.2-152	in 5.98 - 3.0	-
نوع النواة	Plastic or Cardboard	-	-
المسامية	%vol 50.0	-	-
العرض	mm 12.7-635	in 25.0 - 0.5	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 1.38	psi 200.15	-
	MPa 2.07	psi 300.23	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.