Dynaglide® DW 612

المصنع	DeWAL Industries	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	كربون/جرافيت	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dynaglide DW 612 يستخدم درجة خاصة جدًا من الجرافيت في تصنيع هذا PTFE المدعم. تظهر هذه المادة خصائص احتكاك وارتداء ممتازة. اللون أسود. يتم تصنيعه بسمك يتراوح بين 0.010 إلى 0.064. يستخدم في تطبيقات المحامل والأختام. يظهر احتكاك منخفض وخصائص ارتداء ممتازة. يمكن استخدامه مع أسطح متزاوجة لينة، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ، والبرونز، والألمنيوم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	كربون \ جرافيت	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل احتكاك منخفض	- -	- -
الاستخدامات	محامل أختام	- -	- -
المظهر	أسود	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	2.12 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	17.2 MPa	2494.65 psi	ASTM D1457
استطالة الشد	150 %	-	ASTM D1457

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	7.9E-5 cm/cm/°C 1.3E-4 cm/cm/°C	- - -	ASTM D696 - -
التشوه	2.5 %	-	ASTM D621

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معرف النواة (Core ID)	7.62 cm	-	-
العرض	12.7-305 mm	0.5 - 12.01 in	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.