# Dynaglide® DW 631

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | DeWAL Industries | **الفئة** | PTFE |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

هذه المنتجات كلها مركبات PTFE بوليمرية. اللون - ذهبي، يتم تصنيعها بسمك يتراوح بين 0.010 إلى 0.064. تستخدم في تطبيقات المحامل والأختام. تظهر احتكاك منخفض وخصائص ارتداء ممتازة. يمكن استخدامها مع أسطح لينة مثل الألمنيوم والبرونز.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مقاومة جيدة للتآكل<br>احتكاك منخفض | -<br>- | -<br>- |
| **الاستخدامات** | محامل<br>أختام | -<br>- | -<br>- |
| **المظهر** | ذهبي | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **السمك** | 0.381-1.63 mm | 0.015 - 0.06417 in | - |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **التشوه** | % 3.0 | - | ASTM D621 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معرف النواة (Core ID)** | cm 7.62 | - | - |
| **العرض** | mm 12.7-305 | in 12.01 - 0.5 | - |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | MPa 10.3 | psi 1493.89 | ASTM D882 |
| **استطالة الشد** | % 180 | - | ASTM D882 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.