DeWAL DW 402B

المصنع	DeWAL Industries	**الفئة**	UHMWPE
المادة المالئة	ألياف كربونية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

فيلم UHMW (بولي إيثيلين عالي الوزن الجزيئي للغاية) مقطوع ومملوء بالكربون. يحقق نوع ومستوى الكربون الموصلية الكافية لتطبيقات تفريغ الشحنات الساكنة. تشمل تطبيقات هذا المنتج فواصل مقطوعة لشرائط الفيديو، الموصلية الكهربائية لتفريغ الشحنات الساكنة وتطبيقات تتطلب مقاومة عالية للاحتكاك.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف الكربون	-	-
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة موصل للكهرباء مقاومة جيدة للتآكل	- - -	- - -
الاستخدامات	أشرطة فيديو	-	-
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
امتصاص الماء	0.010 %	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
السمك	µm 76.2-1016.0	mil 40.0 - 3.0	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مادة الدعم	UHMW-PE مملوء بالكربون	-	-
معرف النواة (Core ID)	cm 7.62	-	-
القطر الخارجي الأقصى للفة	mm 356	in 14.02	-
العرض	mm 6.35-762	in 30.0 - 0.25	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 20.7	psi 3002.29	ASTM D882
استطالة الشد	% 130	-	ASTM D882

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	C° 93.3	F° 199.94	-
التوصيل الحراري	W/m/K 0.063	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.