VECTOR® 2411

المصنع	Dexco Polymers LP	**الفئة**	SBC
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VECTOR 2411 كوبوليمر كتلة الستايرين-بوتادين n(SB) كوبوليمر كتلة شعاعي n(SB). يحتوي على ~ 10٪ كوبوليمر ثنائي الكتلة SB. كوبوليمر متوسط الستايرين وعالي المعامل. يتم توفيره على شكل حبيبات مسامية، مغطاة بغبار التلك. تجد كوبوليمرات كتلة الستايرين VECTOR استخدامًا بموجب لوائح معينة كمواد أو كمكونات في مواد مخصصة لملامسة الأغذية أو التطبيقات الطبية. يرجى الاتصال بوكيل Dexco Polymers للحصول على خطاب شهادة مفصل أو مزيد من المعلومات. يتم إنتاج كوبوليمر كتلة الستايرين-بوتادين VECTOR 2411 عبر تقنية البلمرة الأنيونية من Dexco Polymers LP، وهي مشروع مشترك بين Dow/ExxonMobil. إنه منتج عالي اللزوجة للغاية. يتميز بقوة فيزيائية فائقة ومصمم للاستخدام في تعديل الأسفلت ومركبات المطاط الصناعي وتركيبات المواد اللاصقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	قوة عالية	-	-
	مسامي	-	-
	لزوجة فائقة الارتفاع	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	تعديل الأسفلت	-	-
	الخلط	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	الخلط	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.938 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
لزوجة المحلول	21 mPa·s	21.0 cP	ASTM D2196
محتوى الرماد	0.5 %wt	-	ASTM D1415
محتوى الستايرين	30.0 %wt	-	Internal Method
صلابة الديورومتر	71	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الكتلة الثنائية (Diblock)	12 %	-	Internal Method
المواد المتطايرة	0.3 %wt	-	Internal Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	4.48 MPa	649.77 psi	ASTM D412
قوة الشد	27.6 MPa	4003.05 psi	ASTM D412
استطالة الشد	730 %	-	ASTM D412

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.