VECTOR® 6241

المصنع	Dexco Polymers LP	**الفئة**	SBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VECTOR 6241 كوبوليمر كتلة ستايرين-بوتادين-ستايرين (SBS) كوبوليمر ثلاثي الكتل (1)SBS. يحتوي على <1٪ كوبوليمر ثنائي الكتلة. كوبوليمر عالي الستايرين، منخفض اللزوجة وعالي المعامل. ثبات حراري ممتاز وقابلية معالجة بالصهر. يتم توفيره على شكل حبيبات مسامية، مغبرة بالتلك. تجد كوبوليمرات كتلة الستايرين VECTOR استخدامًا بموجب لوائح معينة كمواد أو كمكونات في مواد مخصصة لتلامس الأغذية أو التطبيقات الطبية. يرجى الاتصال بوكيل Dexco Polymers الخاص بك للحصول على خطاب شهادة مفصل أو مزيد من المعلومات. يتم إنتاج كوبوليمر كتلة ستايرين-بوتادين-ستايرين VECTOR 6241 عبر تقنية البلمرة الأنيونية التسلسلية الخاصة من Dexco Polymers LP، وهي مشروع مشترك بين Dow/ExxonMobil. تمت صياغته باستخدام مضاد الأكسدة TNPP (فوسفيت ثلاثي (نونيل فينيل)). يتميز بمعامل عالي وخصائص زحف منخفضة. يتميز بأقل مرونة في عائلة منتجات SBS. إنه راتينج حراري مرن عالي الأداء مصمم للاستخدام كمعدل تأثير في الستايرين ومادة توافق في خلطات الستايرين/الأوليفين. يتميز بقوة فيزيائية ممتازة وقابلية معالجة بالصهر رائعة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مقاومة جيدة للزحف	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	ثبات حراري جيد قوة عالية لزوجة منخفضة مسامي	- - - -	- -
الاستخدامات	خلط Plastics Modification	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.958 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.3 g/10 min	-	ASTM D1238
لزوجة المحلول	850 mPa·s	850.0 cP	ASTM D2196
محتوى الرماد	0.5 %wt	-	ASTM D1416
محتوى الستايرين	43.0 %wt	-	Internal Method
صلابة الديورومتر	87	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الكتلة الثنائية (Diblock)	%wt	-	Internal Method
المواد المتطايرة	0.4 %wt	-	Internal Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	8.27 MPa	1199.46 psi	ASTM D412

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 31.0	psi 4496.18	ASTM D412
استطالة الشد	% 700	-	ASTM D412

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.