VECTOR® 8508

المصنع	Dexco Polymers LP	**الفئة**	SBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VECTOR 8508 هو بوليمر كتلي من ستيرين-بوتادين-ستيرين (SBS) من نوع SBS(1) ثلاثي الكتل. يحتوي على أقل من 1% من البوليمر الثنائي. بوليمر متوسط الستيرين، منخفض المرونة. استقرار حراري ممتاز وقابلية معالجة ممتازة للذوبان. يتم توفيره على شكل حبيبات مسامية، مغبرة بالتلك. تجد بوليمرات VECTOR الكتلية استخدامًا بموجب لوائح معينة كمواد أو كمكونات في مواد مخصصة للتلامس مع الطعام أو التطبيقات الطبية. يرجى الاتصال بوكيل Dexco Polymers للحصول على خطاب تفصيلي بالشهادة أو مزيد من المعلومات. يتم إنتاج بوليمر VECTOR 8508 من ستيرين-بوتادين-ستيرين عبر تقنية بلمرة أنيونية تسلسلية مملوكة من Dexco Polymers LP، وهي مشروع مشترك بين Dow/ExxonMobil. يتم صياغته مع مضاد الأكسدة TNPP (تريز (غيريل فينيل) فوسفيت). يتمتع بخصائص ممتازة من المطاط الحراري، وقابلية معالجة للذوبان، وقوة مادية. يتمتع بقابلية معالجة أفضل للذوبان مقارنة بـ VECTOR 2518 SBS. مصمم للاستخدام كمعدل للصدمات/المتانة في الستيرين وفي صياغة المواد اللاصقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	ثبات حراري جيد	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	متانة جيدة قوة عالية مسامي	- - -	- -
الاستخدامات	الخلط Plastics Modification	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	الخلط	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.938 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.2 g/10 min	-	ASTM D1238
لزوجة المحلول	400 mPa·s	400.0 cP	ASTM D2196
محتوى الرماد	0.8 %wt	-	ASTM D1416
محتوى الستايرين	29.0 %wt	-	Internal Method
صلابة الديورومتر	65	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الكتلة الثنائية (Diblock)	%wt	-	Internal Method
المواد المتطايرة	0.4 %wt	-	Internal Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	3.65 MPa	529.39 psi	ASTM D412

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 33.1	psi 4800.76	ASTM D412
استطالة الشد	% 1100	-	ASTM D412

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.