VECTOR® 4213

المصنع	Dexco Polymers LP	**الفئة**	SIS+SI
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مزيج من بوليمر SIS ثلاثي القوالب وبوليمر SI ثنائي القوالب بوليمر ستيرين متوسط ثبات حراري ممتاز قابلية معالجة بالصهر ممتازة يتوافق مع U.S. FDA 21 CFR 177.1810؛ راجع اللوائح للحصول على تفاصيل كاملة VECTOR 4213 عبارة عن مزيج من بوليمر SIS ثلاثي القوالب وبوليمر SI ثنائي القوالب مع محتوى ستيرين متوسط يستهدف 25%. يوفر قوة تماسك محسنة ومقاومة للحرارة. توفر هذه الخصائص لمركب مجموعة واسعة من خيارات التركيب في تركيب المواد اللاصقة بالذوبان الساخن بقوة أعلى ولزوجة أقل وهي سمات مرغوبة للغاية لتطبيقات المواد اللاصقة التي تستخدم لمرة واحدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك متشابك	-	-
	لزوجة منخفضة	-	-
	صلابة، عالية	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	ثبات حراري، جيد	-	-
الاستخدامات	خلط	-	-
	لاصق	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1810	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.940 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	51	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	2.76 MPa	400.3 psi	ASTM D412
قوة الشد	13.1 MPa	1900.0 psi	ASTM D412
استطالة الشد	1200 %	-	ASTM D412

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.