Cleapact TI-300S-1

المصنع	DIC Corporation	**الفئة**	SBC
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تطوير Cleapact بتقنية البلمرة الفريدة الخاصة بنا، وهو نوع من راتنج الستايرين كوبوليمر الذي يتفوق في تحقيق التوازن بين الشفافية ومقاومة الصدمات وقدرة القولبة. تتميز المنتجات في هذه الفئة بمجموعة متنوعة من الخصائص الإيجابية وتلبي مجموعة متنوعة من احتياجات المستخدمين.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية مقاومة جيدة للصدمات قابلية تشكيل جيدة شفافية عالية مقاوم للصدمات	- - - - - -	- - - - -
الاستخدامات	تطبيقات المستهلك حاويات الطعام	- -	- -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.09 g/cm³	-	ISO 1183

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0 g/10 min	-	ISO 1133
انكماش القالب	0.30-0.70 %	-	Internal Method
امتصاص الماء	0.20 %	-	ISO 62
صلابة روكويل	64	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ISO 527-2
	45.0 MPa	6526.71 psi	-
	30.0 MPa	4351.14 psi	-
انفعال الشد	15 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	2350 MPa	340839.3 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	66.0 MPa	9572.51 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	11 kJ/m²	5.23 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	76.0 C°	168.8 F°	ISO 306

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
النفاذية	88.0 %	-	JIS K7105
الضبابية (Haze)	3.0 %	-	JIS K7105

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C° 75.0 C° 75.0	F° 167.0 F° 167.0	- -
وقت التجفيف	hr 3.0 hr 3.0	- -	- -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.