Cleapact TS-50

المصنع	DIC Corporation	**الفئة**	SBC
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تطوير Cleapact بتقنية البلمرة الفريدة لدينا، وهو نوع من راتنجات الستايرين كوبوليمر التي تتفوق في التوازن بين الشفافية ومقاومة الصدمات وقدرة التشكيل. تتميز المنتجات في هذه الفئة بمجموعة متنوعة من الخصائص الإيجابية وتلبي مجموعة متنوعة من احتياجات المستخدمين.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية شفافية عالية صلابة عالية مقاوم للصدمات	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات المستهلك تغليف المواد الغذائية	- -	- -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.12 g/cm³	-	ISO 1183

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ISO 1133
انكماش القالب	0.30-0.70 %	-	Internal Method
امتصاص الماء	0.20 %	-	ISO 62
صلابة روكويل	71	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	64.0 MPa	9282.43 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	4.0 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	3450 MPa	500381.1 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	104 MPa	15083.95 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	2.0 kJ/m²	0.9516 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	95.0 C°	203.0 F°	ISO 306

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
النفاذية	91.0 %	-	JIS K7105
الضبابية (Haze)	0.30 %	-	JIS K7105

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C° 75.0 C° 75.0	F° 167.0 F° 167.0	- -
وقت التجفيف	hr 3.0 hr 3.0	- -	- -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.