DINALEN® 65

المصنع	DIOKI d.d.	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DINALEN® 65 هو بولي إيثيلين منخفض الكثافة يحتوي على إضافات مانعة للانزلاق والتكتل. إنه مخصص لبثق الأغشية الرقيقة بالنفخ. يمكن استخدام تقنيات المعالجة الأخرى بدرجة أقل. يُظهر DINALEN® 65 قابلية معالجة ممتازة، وخصائص بصرية موحدة وخصائص أخرى، اعتمادًا على تطبيقه. يتم بثقه في درجات حرارة تتراوح من 140 درجة مئوية إلى 165 درجة مئوية. يعطي DINALEN® 65 أغشية ذات خصائص مرغوبة اعتمادًا على معلمات المعالجة المحددة مثل درجة حرارة المعالجة والسعة؛ نسبة النفخ، وارتفاع خط الصقيع. سمك الفيلم الموصى به: 0.020 مم إلى 0.040 مم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق	-	-
	انزلاق	-	-
الميزات	مقاومة الالتصاق	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	شفافية عالية	-	-
	لمعان عالي	-	-
	بصريات	-	-
	انزلاق	-	-
الاستخدامات	أكياس	-	-
	خلط	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	فيلم تغليف المواد الغذائية أجزاء ذات جدران سميكة	- - -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH) EU 2002/72/EC EU 2004/19/EC EU 94/62/EC	- - - -	- - - -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ البثق المشترك بثق الأفلام قولبة بالحقن	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.922 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.5 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة شور	43	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	10.0 MPa 12.0 MPa	- 1450.38 psi 1740.46 psi	ISO 527-2 - -
انفعال الشد	600 %	-	ISO 527-2
معامل الاحتكاك			

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		- - -	ISO 8295 - -
سمك الفيلم - المُختبر	µm 38	mil 1.5	-
سمك الفيلم - الموصى به / المتوفر	0.020mm to 0.040 mm	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 90.0	F° 194.0	ISO 306/A
درجة حرارة الانصهار	C° 110	F° 230.0	ISO 11357-3

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	65	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 2.5	-	ASTM D2457

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C° 145-165	F° 329.0 - 293.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.