DOKI® PS 678E

المصنع	DIOKI d.d.	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DOKI® POLISTIREN 678 E هو بولي ستيرين شفاف عام الاستخدام يتمتع بخصائص بصرية ممتازة. بفضل معدل تدفق الانصهار العالي، DOKI® POLISTIREN 678 E مخصص بشكل خاص لعمليات الحقن للمنتجات ذات الجدران الرقيقة التي تتمتع بخصائص بصرية جيدة. يتمتع DOKI® POLISTIREN 678 E بقابلية معالجة ممتازة مع دورات معالجة قصيرة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	دورة قولبة سريعة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	تدفق عالي	-	-
	بصريات	-	-
الاستخدامات	تغليف مستحضرات التجميل	-	-
	غرض عام	-	-
	تخزين بيانات بصري	-	-
	Pharmaceutical Packaging	-	-
	أجزاء ذات جدران رقيقة	-	-
	ألعاب	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
	EU 2002/72/EC	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	EU 2004/19/EC EU 94/62/EC	- -	- -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.05 g/cm³	-	ISO 1183
الكثافة الظاهرية	0.60 g/cm³	-	ISO 60
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	11 g/10 min	-	ISO 1133
انكماش القالب	0.40-0.60 %	-	-
صلابة روكويل	105	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	3300 MPa	478625.4 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	 43.0 MPa 43.0 MPa	- 6236.63 psi 6236.63 psi	ISO 527-2 - -
انفعال الشد	1.0 %	-	ISO 527-2
قوة صدمة إيزود المحززة	kJ/m²	-	ISO 180/4A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 85.0	F° 185.0	ISO 306/B50

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 160-230	F° 446.0 - 320.0	-
درجة حرارة القالب	C° 20.0-60.0	F° 140.0 - 68.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.