# DIOSHY® MP-855

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | .DIOSHY Co.,Ltd | **الفئة** | SBS |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

DIOSHY® MP-855 هي مادة من ستيرين بوتادين ستيرين بلوك كوبوليمر (SBS). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المظهر** | أبيض | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 1.04 g/cm³ | - | JIS K6301 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 30 g/10 min | - | JIS K7210 |
| **صلابة شور** | 55 | - | JIS K6301 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | MPa 1.18<br>MPa 0.588 | -<br>psi 171.14<br>psi 85.28 | JIS K6310<br>-<br>- |
| **قوة الشد** | MPa 2.55 | psi 369.85 | JIS K6310 |
| **استطالة الشد** | % 590 | - | JIS K6310 |
| **قوة التمزق** | kN/m 18 | - | JIS K6310 |
| **مجموعة الضغط** | % 16 | - | JIS K6301 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533


تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.