# DIOSHY® AB-875EM

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | DIOSHY Co.,Ltd. | **الفئة** | SEBS |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

DIOSHY® AB-875EM هو مادة بوليمر كتلي من ستيرين إيثيلين بيوتيلين ستيرين (SEBS). وهي متاحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المظهر** | أبيض | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 1.09 g/cm³ | - | JIS K6301 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 11 g/10 min | - | JIS K7210 |
| **صلابة شور** | 75 | - | JIS K6301 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | MPa 2.26<br>MPa 1.18 | -<br>psi 327.79<br>psi 171.14 | JIS K6310<br>-<br>- |
| **قوة الشد** | MPa 4.71 | psi 683.13 | JIS K6310 |
| **استطالة الشد** | % 630 | - | JIS K6310 |
| **قوة التمزق** | kN/m 39 | - | JIS K6310 |
| **مجموعة الضغط** | % 15 | - | JIS K6301 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.