DIOSHY® GP-985

المصنع	.DIOSHY Co.,Ltd	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DIOSHY® GP-985 هو مادة كوبوليمر كتلة ستايرين إيثيلين بوتيلين ستايرين (SEBS). وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	شفاف	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.879 g/cm³	-	JIS K6301
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	38 g/10 min	-	JIS K7210
صلابة شور		-	JIS K6301
	85	-	-
	35	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 4.22 MPa 1.77	- psi 612.06 psi 256.72	JIS K6310 - -
قوة الشد	MPa 6.47	psi 938.4	JIS K6310
استطالة الشد	% 500	-	JIS K6310
قوة التمزق	kN/m 55	-	JIS K6310
مجموعة الضغط	% 26	-	JIS K6301

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.