DIOSHY® SP-690NEW

المصنع	.DIOSHY Co.,Ltd	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

التطبيق: مسحوق الفلين

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	فلين اصطناعي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.980 g/cm³	-	JIS K6301
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	4.3 g/10 min	-	JIS K7210
صلابة شور		-	JIS K6301
	95	-	-
	50	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 2.45 MPa 1.37	- psi 355.34 psi 198.7	JIS K6310 - -
قوة الشد	MPa 6.08	psi 881.83	JIS K6310
استطالة الشد	% 95	-	JIS K6310
قوة التمزق	kN/m 3.3	-	JIS K6310

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.