# DIOSHY® TPEE E940D-HD

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | DIOSHY Co.,Ltd. | **الفئة** | TPEE |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

DIOSHY® TPEE E940D-HD هي مادة من لدائن البوليستر الإيلاستومر الحراري (TPEE). وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المظهر** | أبيض | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 1.12 g/cm³ | - | JIS K6301 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 25 g/10 min | - | JIS K7210 |
| **صلابة شور** | | - | JIS K6301 |
| | 93 | - | - |
| | 40 | - | - |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | MPa 7.35<br>MPa 2.84 | -<br>psi 1066.03<br>psi 411.91 | JIS K6310<br>-<br>- |
| **قوة الشد** | MPa 14.0 | psi 2030.53 | JIS K6310 |
| **استطالة الشد** | % 870 | - | JIS K6310 |
| **قوة التمزق** | kN/m 130 | - | JIS K6310 |
| **مجموعة الضغط** | % 20 | - | JIS K6301 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.