DIOSHY® TPU E998M

المصنع	.DIOSHY Co.,Ltd	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DIOSHY® TPU E998M هي مادة من لدائن البولي يوريثين الحرارية (بولي إيثر) (TPU-Polyether). وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.23 g/cm³	-	JIS K7311
صلابة شور		-	JIS K7311
	98	-	-
	53	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة تآكل تابير	60.0 mg	-	JIS K7311
إجهاد الشد	16.7 MPa	2422.13 psi	JIS K7311
قوة الشد	45.1 MPa	6541.21 psi	JIS K7311
استطالة الشد	550 %	-	JIS K7311

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مجموعة الضغط	35 %	-	JIS K6301
مرونة الارتداد	38 %	-	JIS K7311

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة التمزق	16.7 MPa	2422.13 psi	JIS K7311

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	-39.0 C°	-38.2 F°	DSC
درجة حرارة تليين فيكات	125 C°	257.0 F°	JIS K7206

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.