DIOSHY® VP-850

المصنع	.DIOSHY Co.,Ltd	**الفئة**	TPV
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DIOSHY® VP-850 عبارة عن مادة من مادة الفلكنة الحرارية (TPV). وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أبيض	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.922 g/cm³	-	JIS K6301
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.5 g/10 min	-	JIS K7210
صلابة شور	50	-	JIS K6301

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 1.18 MPa 0.883	- psi 171.14 psi 128.07	JIS K6310 - -
قوة الشد	MPa 3.82	psi 554.05	JIS K6310
استطالة الشد	% 460	-	JIS K6310
قوة التمزق	kN/m 20	-	JIS K6310
مجموعة الضغط	% 14	-	JIS K6301

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.