®DM® BSR-06

المصنع	Shanghai Disoxidation Enterprise Development .Co., Ltd	**الفئة**	Biodeg Polymers
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتمتع BSR-06® بنفس الخصائص التقنية والميكانيكية للبولي إيثيلين التقليدي، وهو منتج حيوي مصمم لتطبيقات الأغشية المنفوخة. تم تطوير BSR-06® كراتينج هجين باستخدام المواد الخام من الموارد الزراعية والبولي إيثيلين. بفضل نفس الاستطالة وقوة الشد للبولي إيثيلين، يتوافق BSR-06® مع معايير ISO14855 التي تتمتع بقابلية جيدة للتحلل البيولوجي. سيتم تحلل BSR-06® بيولوجيًا بنسبة تزيد عن 63٪ خلال فترة 90 ~ 180 يومًا، وينقسم إلى حبيبات غير سامة ويستمر في التحلل في الأرض.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتحلل البيولوجي قابل للتحلل إلى سماد عضوي محتوى مورد متجدد	- - -	- - -
الاستخدامات	فيلم منفوخ	-	-
تصنيفات الوكالة	ISO 14855	-	-
المظهر	أصفر	-	-

-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.05-1.18 g/cm³	-	GB/T 1033
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.80-1.5 g/10 min	-	GB/T 3682
محتوى الرطوبة	%	-	Internal Method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى حيوي	%	-	Internal Method
قابلية التحلل البيولوجي	%	-	ISO 14855
استخراج الهكسان		-	GB/T 5009
محتوى النشا	%	-	Internal Method
قوة التمزق	MPa	-	GB/T 1040

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	GB/T 1040
	25.6 MPa	3712.97 psi	-
	33.0 MPa	4786.25 psi	-
استطالة الشد		-	GB/T 1040
	560 %	-	-
	380 %	-	-

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة تليين فيكات	C°	-	GB/T 1633

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.