®DM® BSR-09

المصنع	Shanghai Disoxidation Enterprise Development Co., Ltd.	**الفئة**	Biodeg Polymers
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تطوير BSR-09® لتطبيقات الأغشية المنفوخة، وهو نوع جديد من الراتينج القابل للتحلل الحيوي والمصنوع من مصادر متجددة ذات أصل زراعي. بفضل الخصائص التقنية والميكانيكية المشابهة لـ LDPE التقليدي، يضمن BSR-09® جودة المنتجات النهائية. BSR-09® حاصل على شهادة EN13432 ويتوافق أيضًا مع معايير ASTM D6400 و ISO17088:2088 و GB/T20197 الدولية الخاصة بقابلية التحلل البيولوجي. سيصل معدل التحلل البيولوجي لـ BSR-09® إلى 99٪ خلال فترة 90 ~ 180 يومًا، مما يوفر حالة التسميد المناسبة، ويتحول إلى ماء وثاني أكسيد الكربون.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتحلل البيولوجي قابل للتحلل إلى سماد عضوي محتوى مورد متجدد	- - -	- - -
الاستخدامات	فيلم منفوخ	-	-
تصنيفات الوكالة	ASTM D 6400 EN 13432	- -	- -
المظهر	أصفر	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.20-1.30 g/cm³	-	GB/T 1033
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0-5.0 g/10 min	-	ISO 1133
محتوى الرطوبة	%	-	Internal Method

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نقطة التليين	C°	-	GB/T 1633

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى حيوي	%	-	Internal Method
قابلية التحلل البيولوجي	%	-	EN 13432

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa	-	GB/T 1040
استطالة الشد	%	-	GB/T 1040

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.