DOMAMID® 2403 T-HS

المصنع	DOMO Engineering Plastics SPA	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Domamid®2403T-HS عبارة عن حبيبات بولي أميد 6 تحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم وتتميز بخصائص الجودة المحددة. يستخدم المنتج بشكل أساسي لغزل خيوط النسيج (شبه لامعة) ذات العيار الدقيق. تتميز رقائق الحبيبات بشكل كروي. Domamid®2403T-HS مادة مسترطبة وتمتص الرطوبة في ظروف الهواء الداخلية. قد تتغير خصائص معالجة المنتج إذا زاد محتوى الرطوبة. تزداد المواد القابلة للاستخلاص أثناء معالجة البثق

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) (3000 جزء في المليون) 2	-	-
الاستخدامات	خيوط BCF متعددة غزل BCF تطبيقات النسيج	- - -	- - -
الأشكال	حبيبات	-	-
طريقة المعالجة	بثق الألياف (الغزل)	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.14 g/cm³	-	-
الكثافة الظاهرية	0.69-0.71 g/cm³	-	-
المواد القابلة للاستخلاص	%	-	Internal Method
محتوى الرطوبة	%	-	ISO 760
اللزوجة النسبية	2.44-2.50	-	Internal Method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مجموعات النهاية الأمينية	41-45 meq/kg	-	Internal Method
رقم الرقاقة المحدد	80 count/g	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	220-225 C°	437.0 - 428.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.