Topolymer® 9210-503

المصنع	Dongguan Top Polymer Enterprise	**الفئة**	TPV
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مواد Topolymer® 9000s مناسبة للغاية لأنظمة الختم في السيارات. إلى جانب الدرجات المذكورة أعلاه بشكل عام ، توجد سلسلة درجات Topolymer® أخرى ، ولكل منها مجموعة متخصصة من الخصائص المصممة لتناسب مجموعة متنوعة من متطلبات التطبيق. بالإضافة إلى سلسلة Topolymer® القياسية ، توجد درجات Topolymer® خاصة أو يمكن تطويرها لتلبية متطلبات العملاء الفريدة. التطبيق: لون فاتح ، تلوين سهل. موصى به للتطبيقات التي تتطلب مقاومة ممتازة لإجهاد الانثناء ، ومقاومة ممتازة للأوزون. يستخدم في التطبيقات الداخلية والتغليف وتطبيقات الختم. يمكن معالجة هذه الدرجات من Topolymer TPVs على معدات اللدائن الحرارية التقليدية للقولبة بالحقن أو البثق أو النفخ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تلوين جيدة مقاوم للأوزون	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات أختام	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH) FDA 21 CFR 177.2600	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ تغليف بثق قولبة بالحقن	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.950 g/cm³	-	-
صلابة الديورومتر	50	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	22.1 MPa	3205.34 psi	-
استطالة الشد	550 %	-	-
قوة التمزق	87.8 kN/m	-	-
مجموعة الضغط	59 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.