DJSilicone NE-281

المصنع	DONGJUE SILICONE CO., LTD (NANJING)	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يمكن وضع هذا المنتج للمعالجة الأساسية بعد إضافة مادة الفلكنة DCBP. وقد لا يحتاج إلى فلكنة ثانية عند التحكم في الظروف التقنية بشكل صحيح. يتميز بخصائص ممتازة في درجات الحرارة العالية والمنخفضة، والعزل الكهربائي، ومقاومة الإكليل الكهربائي والقوس الكهربائي، والتي يمكن استخدامها على المدى الطويل في نطاق درجة حرارة من -60 درجة مئوية إلى 200 درجة مئوية. إنه مناسب لأنواع مختلفة من كابلات الأسلاك الكهربائية، وأجزاء للعزل الكهربائي. يتميز مطاط السيليكون هذا أيضًا بشفافية ممتازة وخصائص فيزيائية وميكانيكية، وهو مناسب جدًا للكابلات وشرائط الختم وجميع أنواع أنابيب المطاط الشفافة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للقوس الكهربائي	-	-
	عازل كهربائي	-	-
	شفافية عالية	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	-	-
الاستخدامات	أجزاء كهربائية	-	-
	أختام	-	-
	أنابيب	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	شفاف أبيض	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.20-1.30 g/cm³	-	ASTM D1505
صلابة الديورومتر	78-82	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مجموعة الشد (Tensile Set)	%	-	ASTM D412
قوة الشد	MPa	-	ASTM D412
استطالة الشد		- % %	ASTM D412 - -
قوة التمزق	kN/m	-	ASTM D624

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	ohms·cm	-	ASTM D257
قوة العزل الكهربائي	kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.