DJSilicone NE--C-2/NE-C-2U

المصنع	DONGJUE SILICONE CO., LTD (NANJING)	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بفضل خصائص المعالجة الممتازة، يمكن لعازل الجهد العالي تلبية أنواع مختلفة من المتطلبات التقنية لكل من القولبة والحقن. كما أن لديها خصائص عزل جيدة جدًا، وكره للماء، وتتبع، وتآكل، ومقاومة للحريق. وهي مناسبة لصنع المعدات الكهربائية مثل مانع الصواعق المركب، والعازل وأنبوب الغلاف للسكك الحديدية والقطار الخفيف بالمدينة وما إلى ذلك. T1، C1، D1، E1 مناسبة للقولبة و T2، C2، D2، E2 مناسبة للحقن أو البثق. بالمقارنة مع مطاط السيليكون الشائع، يتمتع هذا المنتج بقوة شد أفضل، واستطالة عند الكسر، وخصائص قوة التمزق. وهي مناسبة لمنتجات القولبة التي تتطلب خصائص فيزيائية وميكانيكية عالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	عازل كهربائي مثبط للهب امتصاص ماء منخفض إلى معدوم مقاوم للتتبع	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية Piping Standoff Insulators	- - -	- - -

المظهر

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	رمادي أحمر أبيض	- - -	- - -
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.45-1.51 g/cm³	-	ASTM D1505
صلابة الديورومتر	58-62	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مجموعة الشد (Tensile Set)	%	-	ASTM D412
قوة الشد	MPa	-	ASTM D412
استطالة الشد	%	-	ASTM D412
قوة التمزق	kN/m	-	ASTM D624

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	ohms·cm	-	ASTM D257
قوة العزل الكهربائي	kV/mm	-	ASTM D149
ثابت العزل الكهربائي	3.00-4.00	-	ASTM D150
عامل التبديد		-	ASTM D150
القابلية للاشتعال	FV-0	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
مقاومة التعرية	mm	-	-
مقاومة التتبع	TMA4.5	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.