Dorlyl PVC GFB 60D

المصنع	.DORLYL S.N.C	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GFB 60D هو مركب يمكن تقديمه في: شفاف، معتم، ملون مع مقاومة صدمات عادية مصمم للاستخدام في آلات نفخ قوالب الحقن للزجاجات أو زجاجات الأقراص بسعة تصل إلى 0.2 لتر. توافق ممتاز مع صبغات الشعر ذات درجة حموضة أساسية للغاية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تشغيل جيدة مطابقة التعرض للأغذية	- -	- -
الاستخدامات	Personal care زجاجة تغليف الأدوية	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية الأوروبية، غير مصنفة	-	-
المظهر	عتامة كهرماني شفاف/شبه شفاف أرجواني	- - - -	- - - -
الأشكال	جسيمات	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.36 g/cm³	-	ASTM D792
الكثافة الظاهرية	0.77 g/cm³	-	ISO 60
صلابة الديورومتر	78	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	42.0 MPa	6091.6 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	150 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	2400 MPa	348091.2 psi	ISO 178
صدمة إيزود المحززة	4.0 kJ/m²	1.9 ft·lb/in²	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	77.0 C°	170.6 F°	ISO 306/B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.