Dorlyl PVC GFB 64D

المصنع	.DORLYL S.N.C	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GFB 64D عبارة عن مركب متوسط التأثير وعالي الشفافية يمكن معالجته كمضاد للكهرباء الساكنة. إنه مصمم للاستخدام في قولبة نفخ الزجاجات ذات السعة المتوسطة بسعة تصل إلى 0.5 لتر، وفقًا لخصائصها.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	خاصية مضادة للكهرباء الساكنة قابلية تشغيل جيدة مطابقة التعرض للأغذية مقاومة صدمات متوسطة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات قولبة النفخ زجاجة تغليف المواد الغذائية	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية الأوروبية، غير مصنفة	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	جسيمات	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بالبثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.36 g/cm³	-	ASTM D792
الكثافة الظاهرية	0.77 g/cm³	-	ISO 60
صلابة الديورومتر	78	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	40.0 MPa	5801.52 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	180 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	2300 MPa	333587.4 psi	ISO 178
صدمة إيزود المحززة	5.0 kJ/m²	2.38 ft·lb/in²	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	76.0 C°	168.8 F°	ISO 306/B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.