# Dorlyl PVC GFB 65E

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | .DORLYL S.N.C | **الفئة** | PVC, Flexible |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

GFB 65E هو مركب يمكن تقديمه في: شفاف أو معتم أو ملون أو مع تأثيرات خاصة (فضي، لامع، فلورسنت، لؤلؤي، ...)، مع تأثير متوسط للاستخدام في قولبة نفخ الزجاجات حتى سعة 0.5 لتر، وفقًا لخصائصها.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مقاومة الصدمات، جيدة<br>مطابقة التعرض للأغذية | -<br>- | -<br>- |
| **الاستخدامات** | تغليف مستحضرات التجميل<br>تطبيقات قولبة النفخ<br>زجاجة<br>تغليف المواد الغذائية<br>تغليف طبي | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **تصنيفات الوكالة** | ملامسة الأغذية الأوروبية، غير مصنفة | - | - |
| **المظهر** | أحمر<br>شفاف/شبه شفاف<br>أرجواني | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الأشكال** | | | -<br>- |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| | مسحوق | - | |
| | جسيمات | - | |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.36 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **الكثافة الظاهرية** | 0.77 g/cm³ | - | ISO 60 |
| **صلابة الديورومتر** | 77 | - | ISO 868 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | 41.0 MPa | 5946.56 psi | ISO 527-2 |
| **انفعال الشد** | 180 % | - | ISO 527-2 |
| **معامل الانحناء** | 2300 MPa | 333587.4 psi | ISO 178 |
| **صدمة إيزود المحززة** | 6.0 kJ/m² | 2.85 ft·lb/in² | ISO 180 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة تليين فيكات** | 76.0 C° | 168.8 F° | ISO 306/B |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **غير معروف** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.