Dorlyl PVC GFE 65S

المصنع	.DORLYL S.N.C	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GFE 65S عبارة عن مركب معتم (أحمر أو بيج) ومضاد للكهرباء الساكنة وعالي التأثير للغاية، ومصمم للاستخدام في بثق الزجاجات بسعة تصل إلى 1 لتر، وفقًا لخصائصها.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة فائقة للصدمات خاصية مضادة للكهرباء الساكنة مطابقة التعرض للأغذية	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات قولبة النفخ زجاجة تغليف المواد الغذائية	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية الأوروبية، غير مصنفة	-	-
المظهر	عتامة أحمر بيج	- - -	- - -
الأشكال	مسحوق جسيمات	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.33 g/cm³	-	ASTM D792
الكثافة الظاهرية	0.77 g/cm³	-	ISO 60
صلابة الديورومتر	74	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	38.0 MPa	5511.44 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	210 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1900 MPa	275572.2 psi	ISO 178
صدمة إيزود المحززة	18 kJ/m²	8.56 ft·lb/in²	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	75.0 C°	167.0 F°	ISO 306/B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.