Dorlyl PVC GFF 64D

المصنع	.DORLYL S.N.C	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GFF 64D هو مركب عالي جدًا في مقاومة الصدمات والشفافية العالية. إنه مصمم للاستخدام في نفخ قوالب بثق الزجاجات بسعة تصل إلى 3 لتر تقريبًا، وفقًا لخصائصها

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة فائقة للصدمات مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية قابلية تشغيل جيدة مطابقة التعرض للأغذية	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تعبئة والتغليف تطبيقات قولبة النفخ زجاجة تغليف المواد الغذائية	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية الأوروبية، غير مصنفة	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف أرجواني	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيمات	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بالبثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.32 g/cm³	-	ASTM D792
الكثافة الظاهرية	0.77 g/cm³	-	ISO 60
صلابة الديورومتر	74	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	37.0 MPa	5366.41 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	210 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1800 MPa	261068.4 psi	ISO 178
صدمة إيزود المحززة	18 kJ/m²	8.56 ft·lb/in²	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	74.0 C°	165.2 F°	ISO 306/B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.