Dorlyl PVC GFH 75E

المصنع	.DORLYL S.N.C	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GFH 75E هو مركب عالي جدًا في مقاومة الصدمات والشفافية مع حماية من الأشعة فوق البنفسجية مصمم للاستخدام في نفخ قوالب حاويات سعة 5 جالون القابلة للإرجاع.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة الصدمات، عالية مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية قابلية تشغيل جيدة خصائص حسية جيدة مطابقة التعرض للأغذية	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	تطبيقات قولبة النفخ زجاجة	- -	- -
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية الأوروبية، غير مصنفة	-	-
المظهر	أزرق فاتح أزرق شفاف/شبه شفاف	- - -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيمات	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بالبثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.31 g/cm³	-	ASTM D792
الكثافة الظاهرية	0.77 g/cm³	-	ISO 60
صلابة الديورومتر	68	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	37.0 MPa	5366.41 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	220 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1500 MPa	217557.0 psi	ISO 178
صدمة إيزود المحززة	93 kJ/m²	44.25 ft·lb/in²	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	71.0 C°	159.8 F°	ISO 306/B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.