TYRIN™ 6000

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	CPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TYRIN™ 6000 هو بولي إيثيلين مكلور عالي اللزوجة مع بلورة منخفضة. يتم تطبيق هذا المنتج على تعديل مقاومة الصدمات لـ PVC الصلب المستخدم في التشكيلات الجانبية والألواح والأنابيب. يتم توفير المنتج في شكل مسحوق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	مسحوق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.15 g/cm³	-	ISO 1183
الكثافة الظاهرية	0.41 g/cm³	-	Internal method
محتوى الكلور	35.0 %wt	-	ISO 1158
نوع الزيت	3.0 phr	-	Internal method

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الرماد	%	-	ISO 247
المواد المتطايرة	%	-	ISO 248
متوسط حجم الجسيمات	300 µm	11.81 mil	ISO 2591-1

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
حرارة الانصهار	J/g	-	Internal method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	1.00 MPa	145.04 psi	ISO 37

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة المصهور	2400 Pa·s	-	ISO 11443
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.