TYRIN™ CM 3630E EL

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	CPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TYRIN™ CM 3630E EL بولي إيثيلين مكلور عبارة عن بولي إيثيلين مكلور متوسط اللزوجة مع بلورة منخفضة. يتم استخدامه كمطاط في تركيبات المواد المتصلدة حرارياً لأغلفة الكابلات والخراطيم. وهو متوفر في شكل مسحوق. إحدى فوائد الراتنج هي مقاومته للزيت والحرارة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	خلط الخلط تغليف مهلجن تطبيقات الأسلاك والكابلات	- - - -	- - - -
الأشكال	مسحوق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.16 g/cm³	-	ISO 1183
الكثافة الظاهرية	0.45 g/cm³	-	Internal Method

الخواص الفيزيائية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
لزوجة موني	MU 80	-	ASTM D1646
محتوى الكلور	36.0 %wt	-	ISO 1158
محتوى الرماد	%wt	-	ISO 247
متوسط حجم الجسيمات	280 µm	11.02 mil	ISO 2591-1
المواد المتطايرة	%wt	-	ISO 248

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.