NORDEL™ IP 3640

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	EPDM
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NORDEL™IP 3640 مطاط هيدروكربوني هو بوليمر مشترك غير متبلور من الإيثيلين والبروبيلين والديين (EPDM) مع محتوى ديين منخفض، ومناسب للمنتجات المعالجة بالبيروكسيد والمقاومة للحرارة. يمكن أيضًا خلط NORDEL IP 3640 بمطاط البوتيل لتحسين أداء المعالجة وأداء الفلكنة. يتم تطبيقه على مواد الأنبوب الداخلي للإطارات للسيارات والدراجات. الميزات الرئيسية: غير متبلور، محتوى ديين منخفض، مقاومة جيدة للحرارة، يتوافق مع اللوائح التالية، لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21 CFR 177.2600، لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21 CFR 177.1520 (انظر الملاحظة 1)، لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21 CFR 175.105 (انظر الملاحظة 2)، لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21 CFR 177.1210. يرجى التحقق من اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة. مجال التطبيق: يمزج مع مطاط البوتيل كمكون مزج للأنابيب الداخلية للإطارات، الخراطيم والشرائط المقاومة للحرارة، ملاحظات: (1) يمكن استخدامه للاتصال بجميع أنواع الطعام، باستثناء ماء مستحلب الزيت، والأطعمة عالية الدهون أو منخفضة الدهون، والأطعمة الدهنية والزيتية منخفضة الرطوبة. (2) لاصق فقط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 175.105	-	-
	FDA 21 CFR 177.1210	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
	FDA 21 CFR 177.2600	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	كيس	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.860 g/cm³	-	ASTM D297
لزوجة موني	40 MU	-	ASTM D1646
محتوى الإيثيلين	55.0 %wt	-	ASTM D3900
محتوى إيثيليدين نوربورنين (ENB)	1.8 %wt	-	ASTM D6047
محتوى البروبيلين	43.2 %wt	-	ASTM D3900
معدن التحويل المتبقي	ppm	-	Internal method
توزيع الوزن الجزيئي	متوسط	-	Internal method
محتوى الرماد	%	-	ASTM D5667
المواد المتطايرة	%wt	-	Internal method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.