NORDEL™ IP 3722P EL

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	EPDM
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NORDEL™ IP 3722P EL مطاط هيدروكربوني هو بوليمر شبه بلوري يحتوي على ديين منخفض جدًا ولزوجة منخفضة لتحسين قابلية المعالجة. يوفر عدم التشبع المنخفض ثباتًا حراريًا ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية على المدى الطويل. إنه مصمم خصيصًا لتطبيقات الأسلاك والكابلات ذات الجهد المتوسط. يمكن استخدامه أيضًا في القوالب المعالجة بالبيروكسيد والتطبيقات المبثوقة الأخرى. يتم تصنيع NORDEL IP 3722P EL بتقنية INSITE*. الخصائص الرئيسية: شبه بلورية ديين منخفض جدًا وزن جزيئي منخفض مستقر للحرارة والأشعة فوق البنفسجية التطبيقات: أسلاك وكابلات الجهد المنخفض والمتوسط قوالب معالجة بالبيروكسيد ومقاومة للحرارة لتطبيقات الأسلاك والكابلات يتوافق مع: U.S. FDA 21 CFR 175.105 U.S. FDA 21 CFR 177.2600 (المواد اللاصقة فقط) الاتحاد الأوروبي، رقم 10/2011 راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	عزل جهد منخفض	-	-
	مركب	-	-
	خلط	-	-
	عزل جهد متوسط	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 175.105 2	-	-
	FDA 21 CFR 177.2600	-	-
	أوروبا رقم 10/2011	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.870 g/cm³	-	ASTM D297
لزوجة موني	20 MU	-	ASTM D1646
محتوى الإيثيلين	70.5 %wt	-	ASTM D3900
محتوى إيثيليدين نوربورنين (ENB)	0.5 %wt	-	ASTM D6047
محتوى البروبيلين	29.0 %wt	-	ASTM D3900
معدن التحويل المتبقي	ppm	-	Internal method
توزيع الوزن الجزيئي	متوسط	-	Internal method
محتوى الرماد	%wt	-	ASTM D296
المواد المتطايرة	%wt	-	Internal method

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عامل التبديد		-	ASTM D150

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.