NORDEL™ IP 3745P

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	EPDM
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NORDEL™ IP 3745P 641 مطاط هيدروكربوني هو تيربوليمر إيثيلين-بروبيلين-ديين شبه بلوري (EPDM) ذو محتوى ديين منخفض للغاية، مع توزيع ضيق للوزن الجزيئي. يتم تطبيق المنتج على تعديل الأداء مثل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، ويمكن استخدامه لخلطات المطاط المعالجة بالبيروكسيد. السمات الرئيسية: شبه تبلور محتوى ديين منخفض جدا الوزن الجزيئي المتوسط، توزيع ضيق للوزن الجزيئي مقاومة مستقرة للحرارة والأشعة فوق البنفسجية يتوافق مع اللوائح التالية لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21 CFR 177.2600، لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21 CFR 177.1520 (انظر الملاحظة 1)، لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21 CFR 175.105 (انظر الملاحظة 2)، لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21 CFR 177.1210. الاتحاد الأوروبي، رقم 10/2011 يرجى الرجوع إلى اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة. مجال التطبيق: تعديل البلاستيك مثل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين المنتجات المقولبة المعالجة بالبيروكسيد ملاحظات: (1) يمكن استخدامها لملامسة جميع أنواع الطعام، باستثناء الماء المستحلب الزيتي، والأطعمة عالية الدهون أو منخفضة الدهون، والأطعمة الدهنية والزيتية منخفضة الرطوبة. (2) لاصق فقط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 175.105 2	-	-
	FDA 21 CFR 177.1210	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520 3	-	-
			-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	FDA 21 CFR 177.2600 أوروبا رقم 10/2011	- -	
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.880 g/cm³	-	ASTM D297
لزوجة موني	45 MU	-	ASTM D1646
محتوى الإيثيلين	70.0 %wt	-	ASTM D3900
محتوى إيثيليدين نوربورنين (ENB)	0.5 %wt	-	ASTM D6047
محتوى البروبيلين	29.5 %wt	-	ASTM D3900
معدن التحويل المتبقي	ppm	-	Internal method
توزيع الوزن الجزيئي	ضيق	-	Internal method
محتوى الرماد	%wt	-	ASTM D5667
المواد المتطايرة	%wt	-	Internal method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.