NORDEL™ IP 4570

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	EPDM
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NORDEL™ IP 4570 مطاط هيدروكربوني هو تيربوليمر إيثيلين-بروبيلين-ديين غير متبلور (EPDM) يستخدم في معالجة البثق. هذا المنتج مناسب بشكل خاص لمعالجة بثق المقاطع الجانبية وخراطيم التبريد ومعالجة القولبة العامة. يجمع المنتج بين خصائص اللزوجة العالية والتبلور المنخفض، بحيث يتمتع بتوازن جيد في أداء المعالجة والاستطالة وأداء درجات الحرارة المنخفضة والأداء. السمات الرئيسية: غير متبلور محتوى ديين متوسط وزن جزيئي عالي أداء جيد في درجات الحرارة المنخفضة يتوافق مع اللوائح التالية لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21 CFR 177.2600، لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21 CFR 177.1520 (انظر الملاحظة 1)، لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21 CFR 175.105 (انظر الملاحظة 2)، لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21 CFR 177.1210. يرجى التحقق من اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة. مجال التطبيق: بثق المقطع الجانبي خرطوم نظام التبريد ملاحظات: (1) يمكن استخدامها لملامسة جميع أنواع الطعام، باستثناء الماء المستحلب الزيتي، والأطعمة عالية الدهون أو منخفضة الدهون، والأطعمة الدهنية والزيتية منخفضة الرطوبة. (2) لاصق فقط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 175.105	-	-
	FDA 21 CFR 177.1210	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
	FDA 21 CFR 177.2600	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	كيس	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.860 g/cm³	-	ASTM D297
لزوجة موني	70 MU	-	ASTM D1646
محتوى الإيثيلين	50.0 %wt	-	ASTM D3900
محتوى إيثيليدين نوربورنين (ENB)	5.0 %wt	-	ASTM D6047
محتوى البروبيلين	45.0 %wt	-	ASTM D3900
معدن التحويل المتبقي	ppm	-	Internal method
توزيع الوزن الجزيئي	متوسط	-	Internal method
محتوى الرماد	%wt	-	ASTM D296
المواد المتطايرة	%wt	-	Internal method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.