NORDEL™ IP 4725P

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	EPDM
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NORDEL™ IP 4725P مطاط هيدروكربوني هو علامة تجارية منخفضة اللزوجة وشبه بلورية، سهلة المعالجة، ومعدل معالجة سريع، وفي نظام المعالجة القياسي يتمتع بدرجة عالية من المعالجة. يستخدم هذا المنتج في عمليات القولبة والبثق، والتي تتطلب لزوجة منخفضة، وقوة أصلية عالية، وصلابة عالية للمنتج النهائي. إنه مناسب بشكل خاص لبثق وتشكيل المقاطع الجانبية عالية الصلابة. يمكن أيضًا معالجته بالبيروكسيد. السمات الرئيسية: شبه تبلور محتوى ديين متوسط وزن جزيئي منخفض قوة أصلية عالية يتوافق مع اللوائح التالية لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21 CFR 177.2600، لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21 CFR 175.105 (لاصق فقط). يرجى التحقق من اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة. مجال التطبيق: بثق وتشكيل المقاطع الجانبية عالية الصلابة خرطوم

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 175.105 FDA 21 CFR 177.2600	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.880 g/cm³	-	ASTM D297
لزوجة موني	25 MU	-	ASTM D1646
محتوى الإيثيلين	70.0 %wt	-	ASTM D3900
محتوى إيثيليدين نوربورنين (ENB)	5.0 %wt	-	ASTM D6047
محتوى البروبيلين	25.0 %wt	-	ASTM D3900
معدن التحويل المتبقي	ppm	-	Internal method
توزيع الوزن الجزيئي	متوسط	-	Internal method
محتوى الرماد	%wt	-	ASTM D296
المواد المتطايرة	%wt	-	Internal method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.