NORDEL™ IP 4760P

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	EPDM
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NORDEL™ IP 4760P مطاط هيدروكربوني هو بوليمر مشترك من الإيثيلين والبروبيلين والديين (EPDM) شبه بلوري. يتميز هذا البوليمر بتوزيع فريد للإيثيلين ثنائي الحالة مما يؤدي إلى توازن بين خصائص المعالجة غير المتوفرة في EPDM شبه بلوري آخر. بالمقارنة مع بوليمر التحكم التنافسي، يتمتع NORDEL IP 4760P بأداء أفضل في درجات الحرارة المنخفضة وقوة أصلية أعلى. الميزات الرئيسية: تبلور جزئي، محتوى ديين متوسط، توزيع إيثيلين ثنائي الشكل، التوازن بين الأداء في درجات الحرارة المنخفضة والقوة الأصلية العالية. يتوافق مع اللوائح التالية، لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21 CFR 177.2600، لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21 CFR 177.1520 (انظر الملاحظة 1)، لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21 CFR 175.105 (انظر الملاحظة 2)، لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21 CFR 177.1210. يرجى التحقق من اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة. مجال التطبيق: بثق المقطع الجانبي، خرطوم، ملاحظات: (1) يمكن استخدامه للاتصال بجميع أنواع الطعام، باستثناء ماء مستحلب الزيت، والأطعمة عالية الدهون أو منخفضة الدهون، والأطعمة الدهنية والزيتية منخفضة الرطوبة. (2) لاصق فقط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 175.105	-	-
	FDA 21 CFR 177.1210	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
	FDA 21 CFR 177.2600	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.870 g/cm³	-	ASTM D297
لزوجة موني	60 MU	-	ASTM D1646
محتوى الإيثيلين	67.5 %wt	-	ASTM D3900
محتوى إيثيليدين نوربورنين (ENB)	5.0 %wt	-	ASTM D6047
محتوى البروبيلين	27.5 %wt	-	ASTM D3900
توزيع الوزن الجزيئي	متوسط	-	Internal method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.