NORDEL™ IP 4770R

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	EPDM
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NORDEL™IP 4770R مطاط هيدروكربوني هو علامة تجارية شبه بلورية ذات وزن جزيئي مرتفع، ومعدل معالجة سريع، وفي نظام المعالجة القياسي يتمتع بدرجة عالية من المعالجة. يتميز بقوة أصلية عالية واستطالة عالية. يستخدم هذا المنتج لمعالجة البثق مثل المقاطع الجانبية والخراطيم، وهو مناسب أيضًا للمنتجات المقولبة. من أجل زيادة سرعة وقدرة الخلط، يتم توفير هذه العلامة التجارية من المنتج في شكل قضيب. الميزات الرئيسية: تبلور جزئي، محتوى دبين متوسط، وزن جزيئي مرتفع، قوة أصلية عالية، يتوافق مع اللوائح التالية، لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21 CFR 177.2600، لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21 CFR 177.1520 (انظر الملاحظة 1)، لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21 CFR 175.105 (انظر الملاحظة 2)، لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21 CFR 177.1210. يرجى التحقق من اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة. مجال التطبيق: بثق الشريط الجانبي/المانع للتسرب، خرطوم عالمي، خرطوم نظام التبريد، منتجات مصبوبة عامة، ملاحظات: (1) يمكن استخدامه للاتصال بجميع أنواع الطعام، باستثناء ماء مستحلب الزيت، والأطعمة عالية الدهون أو منخفضة الدهون، والأطعمة الدهنية والزيتية منخفضة الرطوبة. (2) لاصق فقط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 175.105 2	-	-
	FDA 21 CFR 177.1210	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520 3	-	-
			-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	FDA 21 CFR 177.2600 أوروبا رقم 10/2011	- -	
الأشكال	Bar	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.870 g/cm³	-	ASTM D297
لزوجة موني	70 MU	-	ASTM D1646
محتوى الإيثيلين	70.0 %wt	-	ASTM D3900
محتوى إيثيليدين نوربورنين (ENB)	5.0 %wt	-	ASTM D6047
محتوى البروبيلين	25.0 %wt	-	ASTM D3900
معدن التحويل المتبقي	ppm	-	Internal method
توزيع الوزن الجزيئي	متوسط	-	Internal method
محتوى الرماد	%wt	-	ASTM D296
المواد المتطايرة	%wt	-	Internal method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.