NORDEL™ IP 5565

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	EPDM
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NORDEL™ IP 5565 مطاط هيدروكربوني هو تيربوليمر إيثيلين-بروبيلين-دايين غير متبلور (EPDM)، والذي يستخدم في مجالات معالجة البثق التي تتطلب معدل معالجة سريع. هذه العلامة التجارية مناسبة بشكل خاص للمقاطع الجانبية الصلبة والإسفنجية المتصلبة باستمرار. يمكن لمعدل المعالجة السريع أيضًا تقليل وقت دورة عملية القولبة. السمات الرئيسية: غير متبلور محتوى دايين عالي وزن جزيئي عالي معالجة سريعة أداء جيد في درجات الحرارة المنخفضة يتوافق مع اللوائح التالية لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21 CFR 175.105 (لاصق فقط). يرجى التحقق من اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة. مجال التطبيق: بثق الشريط الجانبي/المانع للتسرب مقطع جانبي إسفنجي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 175.105	-	-
الأشكال	كيس	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.860 g/cm³	-	ASTM D297

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 65	-	ASTM D1646
محتوى الإيثيلين	50.0 %wt	-	ASTM D3900
محتوى إيثيليدين نوربورنين (ENB)	7.5 %wt	-	ASTM D6047
محتوى البروبيلين	42.5 %wt	-	ASTM D3900
معدن التحويل المتبقي	ppm	-	Internal method
توزيع الوزن الجزيئي	متوسط	-	Internal method
محتوى الرماد	%wt	-	ASTM D5667
المواد المتطايرة	%wt	-	Internal method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.