ELITE™ 5220B

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	EPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ELITE™ 5220B هي مادة راتنج البولي إيثيلين المحسنة. وهي متوفرة في أمريكا اللاتينية. التطبيق النموذجي لـ ELITE™ 5220B: تطبيقات ملامسة الأغذية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EU No 10/2011 FDA FCN 424	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.915 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.5 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	20 µm	0.7874 mil	-
مقاومة ثقب الفيلم	27.0 J/cm³	-	Internal Method
قوة الشد		-	ASTM D882
	15.0 MPa	2175.57 psi	-
	17.0 MPa	2465.65 psi	-
	40.0 MPa	5801.52 psi	-
	36.0 MPa	5221.37 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	680 %	-	-
	830 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	820 g	28.92 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	390 g	13.76 oz	-
	600 g	21.16 oz	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	96	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	1.0 %	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	271 C°	519.8 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.