ELITE™ 5538G

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	EPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

لتطبيقات الأغشية المنفوخة ذات معامل المرونة العالي أغشية متخصصة صناعية واستهلاكية مختلفة يتوافق مع: U.S. FDA 21 CFR 177.1520 (c) 3.2a EU, No 10/2011 راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a أوروبا رقم 10/2011	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.941 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.3 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	µm 51	mil 2.01	-
قوة ثقب الفيلم	N 46.0	lbf 10.34	Internal method
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 44.0	psi 6381.67	ASTM D882
	MPa 39.0	psi 5656.48	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 1000	-	ASTM D882
	% 1100	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 99	oz 3.49	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 82	oz 2.89	ASTM D1922
	g 650	oz 22.93	ASTM D1922

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار (DSC)	C° 129	F° 264.2	Internal method

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C° 230	F° 446.0	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.