ELITE™ 5815

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	EPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتم إنتاج ELITE™ 5815 عبر تقنية INSITE™ من Dow. إنه راتينج إيثيلين ألفا أوليفين للطلاء أحادي الطبقة والطلاء بالبثق المشترك الذي يوفر بدء إحكام ممتاز في درجات الحرارة المنخفضة وقوة إحكام فائقة وقوة التصاق ساخنة وأداء جيد في الطعم والرائحة. طلاء أحادي الطبقة والطلاء بالبثق المشترك لتطبيقات التعبئة والتغليف يتم بثقه بشكل مشترك مع بوليمرات PRIMACOR™ كختم فعال من حيث التكلفة من رقائق الألومنيوم أو PET يتوافق مع: U.S. FDA-DMF EU, No 10/2011 U.S. FDA FCN 424 Canadian HPFB No Objection راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	DMF غير مصنف FDA FCN 424 HPFB (كندا) لا مانع أوروبا رقم 10/2011	- - - -	- - - -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.910 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	15 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة بدء الختم	90.6 C°	195.08 F°	Internal method

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار (DSC)	124 C°	255.2 F°	Internal method

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
تضيق العنق (Neck-in)	235.0 mm	9.25 in	Internal method
الحد الأدنى لسمك الطلاء	µm	-	Internal method
الحد الأدنى لوزن الطلاء	g/m²	-	Internal method
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.