

AXELERON™ CC B-3487 NT CPD

HDPE, HMW	الفئة	The Dow Chemical Company	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

AXELERON™ CC B- 3487 NT هي مادة ثقب من البولي إيثيلين عالي الكثافة، تستخدم للطبقة الرغوية / الجلدية من مواد العزل لخطوط الهاتف وهياكل الثقوب الأخرى. تحتوي المادة على عامل رغوة كيميائي، والذي يمكن أن يحصل على كمية رغوة بنسبة 50% عند اعتماد معالجة البثق التي يتم التحكم في درجة حرارتها. يتميز AXELERON™ CC B- 3487 NT بنظام فريد مضاد للأكسدة ولديه مقاومة ممتازة لتقادم العزل على المدى الطويل في تطبيقات الكابلات المملوءة بالزيت. يوصى باستخدام هذه المادة للمنتجات التي تعمل في البيئات الحارة. في ظل شرط اعتماد مواصفات معالجة البثق الصحيحة للطاردات التجارية، يجب أن يكون المنتج قادرًا على تلبية المتطلبات الصارمة لمقاومة تقادم العزل في مواصفات Telcordia GR 421 CORE و ICEA S-84-608. يتميز AXELERON™ CC B- 3487 NT بخصائص معالجة بثق ممتازة، والمنتجات العازلة التي يتم إعدادها باستخدام هذا المنتج تتمتع بخصائص ميكانيكية وكهربائية ممتازة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مضاد للأكسدة	المواد المضافة
-	-	عزل ذو جدار رقيق	الاستخدامات
-	-	عازل الهاتف	
-	-	تطبيقات الأسلاك والكابلات	
-	-		

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	رغوة معدات الاتصالات	
-	-	ICEA S-84-608	تصنيفات الوكالة
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	بثق	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 0.945	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 0.80	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 3205.34	MPa 22.1	قوة الشد
ASTM D638	-	% 700	استطالة الشد

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2951	-	hr	مقاومة تشقق الإجهاد الحراري
ASTM D3895	-	min 47	وقت تحفيز الأكسدة

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D257	-	ohms·cm	المقاومة الحجمية
ASTM D1531			

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
	-	2.34	ثابت العزل الكهربائي
ASTM D1531	-	3.0E-4	عامل التبيد

معلومات المعالجة

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.