CONTINUUM™ DMDA-1250 NT 7

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

CONTINUUM™ DMDA -1250 NT 7 راتنج البولي إيثيلين عالي الكثافة ثنائي النسق (HDPE) تم تحضيره باستخدام تقنية Unipol II™ من Dow لقولبة الضغط ومعالجة الحقن مثل التغطية. يمكن أن يوفر هذا الراتينج أداء معالجة ممتاز للمعالجات ويلبي المتطلبات الصارمة لمقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي والصلابة وقوة الصدم. السمات الرئيسية: راتنج عالي الأداء يوجد توازن بين مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي (ESCR) والصلابة وأداء المعالجة الأعلى أداء حسي ممتاز يتوافق مع اللوائح التالية لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21 a 3.2 (c) CFR 177.1520 تلبية متطلبات وكالة المنتجات الصحية والأغذية الكندية (HPFB): لا توجد اعتراضات (مع قيود) لائحة المفوضية الأوروبية (EU) رقم 10/2011 يرجى التحقق من اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a HPFB (كندا) لا مانع 2 أوروبا 10/1/2011 12:00:00 صباحًا	- - -	- - -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.955 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.5 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي		-	ASTM D1693
	272 hr	-	ASTM D1693
	hr	-	ASTM D1693

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	28.3 MPa	4104.58 psi	ASTM D638
	22.1 MPa	3205.34 psi	ASTM D638
استطالة الشد		-	ASTM D638
	9.0 %	-	ASTM D638
	690 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1100 MPa	159541.8 psi	ASTM D790

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	68.3 C°	154.94 F°	ASTM D648
درجة حرارة تليين فيكات	127 C°	260.6 F°	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار (DSC)	130 C°	266.0 F°	Internal method
ذروة درجة حرارة التبلور (DSC)	117 C°	242.6 F°	Internal method

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.