DOWLEX™ 2006G

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dowlex™ 2006G راتنج البولي إيثيلين عبارة عن كوبوليمر إيثيلين 1-أوكتين، ومناسب لتطبيقات الأفلام المصبوبة ومصمم أيضًا بشكل مثالي لإعطاء قبول ممتاز للحشو وعزم دوران منخفض أثناء التركيب. يوفر Dowlex™ 2006G صلابة فائقة ومقاومة ممتازة لدرجة الحرارة مما يجعله الشريك المثالي لتقليل القياس. توفر الأفلام المنتجة باستخدام Dowlex™ 2006G انكماشًا منخفضًا وهو مثالي عند استخدام الطباعة المسجلة. الخصائص الرئيسية: إنتاجية بثق مثالية وقابلية معالجة، نقية أو في الخلطات صلابة فائقة ومقاومة لدرجة الحرارة يتوافق مع: لائحة المفوضية الأوروبية (الاتحاد الأوروبي) رقم 10/2011 3.2a(c)U.S. FDA 21 CFR 177.1520 راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a أوروبا 10/1/2011 12:00:00 صباحًا	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.961 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	20 µm	0.7874 mil	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	38.0 MPa	5511.44 psi	ASTM D882
	19.0 MPa	2755.72 psi	ASTM D882
	21.0 MPa	3045.8 psi	ASTM D882
	15.0 MPa	2175.57 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	700 %	-	ASTM D882
	15 %	-	ASTM D882
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	29 g	1.02 oz	ASTM D1922
	390 g	13.76 oz	ASTM D1922

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.