& DOW™ Electrical Telecommunications DGDA-1310 NT

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dow Electrical and Telecommunications DGDA-1310 NT راتنج البولي إيثيلين عالي الكثافة هو راتينج عالي الأداء مع توازن متميز بين قابلية المعالجة والمتانة. تم تصميم Dow Electrical and Telecommunications DGDA-1310 NT للاستخدام في بثق الأسلاك والكابلات لعملية Monosil وتغليف الطاقة والاتصالات. يتميز DGDA-1310 NT أيضًا بخصائص كهربائية ممتازة ومقاومة فائقة لتشقق الإجهاد البيئي. المواصفات يفي Dow Electrical and Telecommunications DGDA-1310 NT بالمواصفات التالية: ASTM D-1248 النوع III، الفئة A، الفئة 5، الدرجة E9

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تغليف الكابلات الصناعية	-	-
	عزل جهد منخفض	-	-
	غلاف الكابل	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	ASTM D 1248, III, الفئة A, الفئة 5, الدرجة E9	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.954 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.28 g/10 min 27 g/10 min	- - -	ASTM D1238 ASTM D1238 ASTM D1238
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	hr	-	ASTM D1693

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	22.8 MPa	3306.87 psi	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1000 MPa	145038.0 psi	ASTM D790B

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثابت العزل الكهربائي	2.34	-	ASTM D1531
عامل التبديد	1.0E-4	-	ASTM D1531

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.