& DOW™ Electrical Telecommunications DGDL-3479 NT

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dow Electrical and Telecommunications DGDL-3479 NT هو مركب بولي إيثيلين عالي الكثافة يتم إنتاجه من الراتينج المصنوع بتقنية عملية UNIPOL™. Dow Electrical and Telecommunications DGDL-3479 NT هو غلاف طبيعي عالي الجودة لكابلات الهاتف والطاقة يوفر متانة جيدة ومقاومة ممتازة لتشقق الإجهاد ومقاومة للتآكل. المواصفات يفي Dow Electrical and Telecommunications DGDL-3479 NT بمواصفات المواد الخام التالية: ASTM D-1248: النوع III، الفئة A، الفئة 5، الدرجات E10 و J4، J5 يجب أن تفي الكابلات المغلفة بـ Dow Electrical and Telecommunications DGDL-3479 NT، باستخدام ممارسات البثق التجارية السليمة، بالمواصفات التالية: ICEA: S-61-402; NEMA WC5 ANSI: C8.35 IEC 60502

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	غلاف الكابل	-	-
	غلاف الكابل	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
			-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	ANSI C 8.35 ASTM D 1248, III, الفئة A, الفئة 5, الدرجة E10 ICEA S-61-402 IEC 60502 NEMA WC-5	- - - - -	- - -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.942 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.040 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	hr	-	ASTM D1693

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	22.1 MPa	3205.34 psi	ASTM D638
استطالة الشد	850 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	827 MPa	119946.43 psi	ASTM D790

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثابت العزل الكهربائي	2.56	-	ASTM D1531
عامل التبديد	3.0E-4	-	ASTM D1531

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
PENT	200 hr	-	ASTM F1473

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.