DOW™ HDPE 90052L

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DOW™ HDPE 90052L عبارة عن مادة راتنج بولي إيثيلين عالي الكثافة. وهي متوفرة في أمريكا اللاتينية. السمات الهامة لـ DOW™ HDPE 90052L هي: مساعد معالجة مضاد للالتصاق انزلاق التطبيق النموذجي لـ DOW™ HDPE 90052L: تطبيقات ملامسة الطعام

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.952 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ASTM D1238
	11 g/10 min	-	-
	0.35 g/10 min	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	15 µm	0.5906 mil	-
مقاومة ثقب الفيلم	5.00 J/cm³	-	ASTM D5748
قوة الشد		-	ASTM D882
	33.0 MPa	4786.25 psi	-
	30.0 MPa	4351.14 psi	-
	78.0 MPa	11312.96 psi	-
	44.0 MPa	6381.67 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	530 %	-	-
	610 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	140 g	4.94 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	9.0 g	0.3174 oz	-
	110 g	3.88 oz	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	211 C°	411.8 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.